



Area sportiva:
interventi di finitura



Intervento su scalinata esistente




Esempio di pista ciclabile
in ocra natura

FINITURA E CONDIZIONI METEO

ASCIUGATURA E CONDIZIONI CLIMATICHE

La **presa del legante** di **GREEN.ITH** avviene per **evaporazione dell'acqua**. Per questo motivo le condizioni climatiche **durante l'applicazione e nei giorni successivi** giocano un ruolo importante nel **garantire un corretto indurimento** della pavimentazione.



TEMPERATURA - La posa è consigliata con **temperature superiori ai 8-10 °C** ed **evitando** condizioni di **umidità elevate**. L'intervento deve essere eseguito in giornate asciutte, **senza precipitazioni** previste durante la stesura e nelle ore successive.



UMIDITÀ - In caso di condizioni caratterizzate contemporaneamente da **elevata umidità** e **temperature contenute**, è consigliabile prevedere la posa in **giorni di stabilità climatica** al fine di favorire la corretta asciugatura del materiale.



FINITURA SUPERFICIALE E STABILIZZAZIONE

Dopo l'asciugatura completa della pavimentazione **GREEN.ITH**, è necessario fissare i granuli superficiali mediante la **polverizzazione di uno strato di finitura in Aqua-Lith**, nella quantità di **0,4 L/m²**.

ASSESTAMENTO CROMATICO

Nei primi mesi può verificarsi uno **schiarimento naturale e progressivo del colore dei granuli**, che porta alla **stabilizzazione cromatica** definitiva di **GREEN.ITH** entro circa **un anno**.